

Emulsja "PVP" (plastyfikator) firmy MULTIBETON

a Szczególnie polecana do polepszenia zagęszczenia i wiązania przy ogrzewaniach

) powierzchniowych, w których stosowane są rury z tworzyw sztucznych: Minimalne dozowanie: 0,5 % wagi cementu Normalne dozowanie: 1,0 % wagi cementu, lub \wedge 1 na worek cementu

b Emulsja "PVP" jako dodatek do specjalnej zaprawy 45 TN: Minimalne: dozowanie 10 % wagi cementu

d Emulsja "PVP" do zacierania wylewki: Dozowanie: "PVP" i cement (bez wody!), mieszać

) elektrycznie do uzyskania wymaganej plastyczności, rozcieńczać tylko emulsją "PVP" nie wodą.

c Emulsja "PVP" do utwardzenia wylewki cementowej, dozowanie:

)

- Na słabo przepuszczalnych wylewkach 1:10 z wodą, smarować grubo szczotką
- Na mocno przepuszczalne wylewki posmarować 10 % "PVP"/woda, w drugim etapie posmarować jeszcze mokrą wylewkę 20 - 30 % "PVP"/woda, bez tworzenia kałuż
- Naprawa uszkodzonych lub zapiaszczonych miejsc: szpachlowanie miejsc przy pomocy mieszanki cement + 50 % "PVP"/woda

e Emulsja "PVP" do naprawy wylewki:

) Brzegi miejsca uszkodzonego posmarować nierozcieńczoną emulsją "PVP". Przygotować zaprawę 1:2 cement / piasek + nierozcieńczoną emulsję, część rozrobionej masy wetrzeć w brzegi miejsca uszkodzonego, a następnie rozprowadzić resztę i wygładzić.

f Emulsja "PVP" do wypełniania szczelin naciętych (kielniowych) i rys: Szczelinę lub rysę

) posmarować 50 % "PVP"/woda i zalać rzadką mieszanką "PVP"/cement.

g Emulsja "PVP" jako uszlachetniacz szlamów cementowych i zaprawy lepiącej;

) eton nośny nasączyć wodą przygotować szlam mieszając cement z 10-20 % "PVP"/woda, rozprowadzić przy pomocy szczotki stalowej na całej powierzchni, następnie położyć wylewkę. Beton mocno przepuszczający po namoczeniu wodą posmarować 20 % "PVP"/woda i pokryć wylewkę. Zmoczone i szlamowane powierzchnie nie doprowadzać do wyschnięcia, przykryć warstwą wylewki w ciągu jednej godziny.

h Emulsja "PVP" jako szybki utwardzacz do wylewki: Dzięki dodaniu emulsji "PVP" czas wiązania

) wylewki zostaje wybitnie skrócony, przy czym wzrost zawartości emulsji "PVP" powoduje skrócenie czasu wiązania i dojrzewania wylewki. W celu uzyskania 3-5 dni jako czasu i dojrzewania wylewki należy przyjąć 5-10 % "PVP"/cement jako średnie dozowanie. Należy zawsze badać powierzchnię betonu pod względem jakości i czystości przed zastosowaniem uszlachetnionej wylewki. Emulsję "PVP" należy składować w miejscu nie narażonym na działanie mrozu. Przy pracach specjalistycznych polecamy wykonać próby. Przy stosowaniu innych elementów wiążących niż cement, np. gips/anhydryt lub wapno konieczne jest przeprowadzenie prób.

Konfekcjonowanie: kanister 22,5 l i 12,0l